

# アスファルト加熱合材温度変化表

時間	アスファルト加熱保温BOX(°C)
10:00	166
10:30	162
11:00	162
12:00	162
13:00	168
14:00	164
15:00	162
16:00	162
17:00	164
18:00	160
19:00	162

※本データは下記の条件にて測定致しました。

- ・測定場所 愛知県北名古屋市
- ・合材種類 密粒20mm 0.7t
- ・外気温度 7°C~3°C

※本データは使用環境(気温・扉解放時間等)により変化しますのであくまでも目安として下さい。

